Accura® 60

المصنع	3D Systems	**الفئة**	Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

التطبيقات: نماذج أولية وظيفية صعبة. مكونات تصميم السيارات. الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية (الهواتف المحمولة وما إلى ذلك). الأدوات والأجهزة والمختبرات الطبية. مكونات الإضاءة (العدسات وما إلى ذلك). نماذج تدفق السوائل والتصور. أنماط رئيسية لصب اليوريثان. أنماط QuickCast™ لصب الاستثمار. تجميعات شفافة. نماذج عرض واضحة. نماذج المفاهيم والتسويق. الميزات: متينة وصلبة. وضوح عالي. سرعة بناء سريعة. تركيبة منخفضة اللزوجة. أنماط بناء مطورة ومختبرة بالكامل. الفوائد: تحقيق مظهر وملمس مادة البولي كربونات. عرض الميزات والممرات الداخلية. زيادة إنتاجية النظام. تقليل تنظيف الأجزاء والتشطيب. زيادة الموثوقية إلى أقصى حد دون بحث وتطوير المستخدم.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	متين	-	-
	صلابة جيدة	-	-
	متانة جيدة	-	-
	شفافية عالية	-	-
	لزوجة منخفضة	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
	هواتف محمولة	-	-
	تطبيقات المستهلك	-	-
	تطبيقات كهربائية/إلكترونية	-	-
	Labware	-	-
	عدسات	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تركيبات الإضاءة	-	-
	أجهزة طبية	-	-
	مادة النمذجة	-	-
	صنع القوالب	-	-
	قوالب/اسطمبات/أدوات	-	-
	أنماط	-	
	النماذج الأولية	-	
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	سائل	-	-
طريقة المعالجة	الطباعة ثلاثية الأبعاد، التجسيم الضوئي	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة		-	-
	g/cm³ 1.13	-	-
	g/cm³ 1.21	-	-
اللزوجة	mPa·s 150-180	cP 180.0 - 150.0	-
صلابة الديورومتر	86	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التعرض الحرج	mJ/cm² 7.60	-	-
عمق الاختراق	µm 160.0	mil 6.3	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 2690-3100	psi 449617.8 - 390152.22	ASTM D638

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 58.0-68.0	psi 9862.58 - 8412.2	ASTM D638
استطالة الشد	% 5.0-13	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 2700-3000	psi 435114.0 - 391602.6	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 87.0-101	psi 14648.84 - 12618.31	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 15-25	ft·lb/in 0.4682 - 0.2809	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	C° 53.0-55.0 C° 48.0-50.0	- F° 131.0 - 127.4 F° 122.0 - 118.4	ASTM D648 - -
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	C° 58.0	F° 136.4	DMA
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	/7.1E-5 to 1.3E-4 cm cm/°C 1.5E-4 cm/cm/°C	- - -	ASTM E831 - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.