Accura® Xtreme™

المصنع	3D Systems	**الفئة**	Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

نماذج أولية للتطبيقات من حيث الشكل والملاءمة والوظيفة تجميعات متينة تجميعات ملائمة بالكبس حاويات قوية مكونات إلكترونية استهلاكية أنماط رئيسية لقولبة RTV/سيليكون استبدال التصنيع باستخدام الحاسب الآلي للبولي بروبيلين و ABS الميزات مظهر وملمس بلاستيك مصبوب متين متانة فائقة ومقاومة للصدمات مقاومة حرارية تزيد عن 60 درجة مئوية تركيبة سهلة الاستخدام منخفضة اللزوجة أنماط بناء تم تطويرها واختبارها بالكامل الفوائد زيادة فرص التطبيق مناسبة للتجميعات والاختبارات الوظيفية تتحمل النماذج الأولية درجات حرارة معتدلة دون تشويه أوقات إعادة الطلاء والبناء أسرع زيادة الموثوقية إلى أقصى حد دون بحث وتطوير المستخدم

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	متين	-	-
	متانة جيدة	-	-
	مقاومة عالية للصدمات	-	-
	لزوجة منخفضة	-	-
	مقاومة حرارة متوسطة	-	-
الاستخدامات	إغلاقات	-	-
	أجزاء كهربائية	-	-
	تطبيقات كهربائية/إلكترونية	-	-
	أغلفة	-	-
	قوالب/اسطمبات/أدوات	-	-
	النماذج الأولية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	رمادي	-	-
الأشكال	سائل	-	-
طريقة المعالجة	الطباعة ثلاثية الأبعاد، التجسيم الضوئي	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة		-	-
	g/cm³ 1.13	-	-
	g/cm³ 1.19	-	-
اللزوجة	mPa·s 250-300	cP 300.0 - 250.0	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التعرض الحرج	mJ/cm² 11.7	-	-
عمق الاختراق	µm 104.1	mil 4.1	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 1790-1980	psi 287175.24 - 259618.02	ASTM D638
قوة الشد	MPa 38.0-44.0	psi 6381.67 - 5511.44	ASTM D638
استطالة الشد	% 14-22	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 1520-2070	psi 300228.66 - 220457.76	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 52.0-71.0	psi 10297.7 - 7541.98	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 35-52	ft·lb/in 0.974 - 0.6555	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	C° 62.0	F° 143.6	-
	C° 54.0	F° 129.2	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd. والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.