# VisiJet® C4 Spectrum™

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | 3D Systems | **الفئة** | Unspecified |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

VisiJet C4 Spectrum عبارة عن مادة بلاستيكية تتميز بمرونة وقوة ممتازة لنماذج المفاهيم المتينة والنماذج الأولية والمزيد.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | متين<br>مرونة جيدة<br>قوة عالية | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **الاستخدامات** | قطع هندسية<br>مادة النمذجة<br>النماذج الأولية | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **المظهر** | شفاف/شبه شفاف | - | - |
| **الأشكال** | سائل | - | - |
| **طريقة المعالجة** | الطباعة ثلاثية الأبعاد، التجسيم الضوئي | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **صلابة الديورومتر** | 79 | - | - |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **معامل الشد** | 1600 MPa | 232060.8 psi | ASTM D638 |
| **قوة الشد** | 24.8 MPa | 3596.94 psi | ASTM D638 |
| **استطالة الشد** | 3.6 % | - | ASTM D638 |
| **معامل الانحناء** | 1130 MPa | 163892.94 psi | ASTM D790 |
| **قوة الانحناء** | | - | ASTM D790 |
| | 24.4 MPa | 3538.93 psi | - |
| | 36.5 MPa | 5293.89 psi | - |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الانحراف تحت الحمل** | 57.0 C° | 134.6 F° | ASTM D648 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.