VisiJet® PXL

المصنع	3D Systems	**الفئة**	Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يوفر خط مواد VisiJet® العديد من الإمكانات لتلبية مجموعة متنوعة من التطبيقات التجارية. باستخدام تقنية طباعة ColorJet (CJP)، تستخدم طابعات ProJet® x60 ثلاثية الأبعاد من 3D Systems مجموعة مواد VisiJet® PXL™ لبناء نماذج مفاهيمية قوية وعالية الدقة وكاملة الألوان وتجميعات ونماذج أولية لتحقيق التصميم والتواصل المتقدم، بالإضافة إلى تقليل تكاليف التطوير والإنتاج. تستفيد النماذج المطبوعة من النقل والطاقة والمنتجات الاستهلاكية والترفيه والرعاية الصحية والتعليم والأسواق الرأسية الأخرى. يمكن صنفرة الأجزاء وحفرها وتثبيتها وطلائها وطلاءها بالكهرباء، مما يزيد من توسيع الخيارات المتاحة لخصائص الجزء النهائي. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع النماذج بمقاومة عالية لدرجة الحرارة، وهي مثالية للتصنيع الرقمي وتطبيقات القولبة. يوفر مركبنا المتميز لخط إنتاج VisiJet PXL، ProJet x60، الأفضل في كل شيء: أقوى الأجزاء، وأفضل دقة، وأكثر درجات اللون الأبيض بياضًا، ودقة ألوان ممتازة، وتكلفة منخفضة لكل جزء مطبوع.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ثبات لون جيد	-	-
	تشطيب سطح جيد	-	-
	متانة جيدة	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-
	قابل للطلاء	-	-
الاستخدامات	قطع هندسية	-	-
	مادة النمذجة	-	-
	النماذج الأولية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	أسود	-	-
	أزرق	-	-
	شفاف/شبه شفاف	-	-
	أحمر	-	-
	أصفر	-	-
الأشكال	سائل	-	-
طريقة المعالجة	الطباعة ثلاثية الأبعاد، التجسيم الضوئي	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد		-	-
	MPa 9450	psi 1370609.1	-
	MPa 12600	psi 1827478.8	-
	MPa 12900	psi 1870990.2	-
قوة الشد		-	-
	MPa 14.2	psi 2059.54	-
	MPa 26.4	psi 3829.0	-
	MPa 2.38	psi 345.19	-
استطالة الشد		-	-
	% 0.23	-	-
	% 0.21	-	-
	% 0.040	-	-
معامل الانحناء		-	-
	MPa 7160	psi 1038472.08	-
	MPa 10700	psi 1551906.6	-
	MPa 6360	psi 922441.68	-
قوة الانحناء		-	-
	MPa 31.1	psi 4510.68	-
	MPa 44.1	psi 6396.18	-
	MPa 13.1	psi 1900.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.