VisiJet® SL Black

المصنع	3D Systems	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

VisiJet® SL Black مظهر وملمس يشبه ABS لون أسود قوة عالية وثبات أبعاد جيد مثالي للنماذج الأولية للسيارات والسلع الاستهلاكية مثالي للإطارات الإلكترونية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ثبات أبعاد جيد قوة عالية	- -	- -
الاستخدامات	تشكيل تطبيقات كهربائية/إلكترونية غلاف كهربائي ملحقات هندسية تطبيق في مجال السيارات مجال تطبيق السلع الاستهلاكية	- - - - - -	- - - - - -
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	سائل	-	-
طريقة المعالجة	stereolithography	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة		-	-
	g/cm³ 1.13	-	-
	g/cm³ 1.15	-	-
صلابة الديورومتر	86	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 2150	psi 311831.7	ASTM D638
قوة الشد	MPa 45.0	psi 6526.71	ASTM D638
استطالة الشد	% 5.0	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 2350	psi 340839.3	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 76.0	psi 11022.89	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 47	ft·lb/in 0.8803	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	C° 54.0	F° 129.2	ASTM D648
	C° 51.0	F° 123.8	ASTM D648
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	C° 62.0	F° 143.6	DMA

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.