VisiJet® SL Clear

المصنع	3D Systems	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

VisiJet® SL Clear مظهر وملمس يشبه البولي كربونات مظهر واضح تمامًا صلب ومتين قادر على تلبية متطلبات USP من الفئة السادسة مثالي لتطبيقات "الرؤية من خلال" قادر على QuickCast™ لإنتاج أنماط صب الاستثمار

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	نقي/عالي النقاوة صلابة، عالية متانة تعريف، عالي	- - - -	- - - -
الاستخدامات	أجزاء شفافة	-	-
تصنيفات الوكالة	USP الفئة VI	-	-
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	سائل	-	-
طريقة المعالجة	stereolithography	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة		-	-
	g/cm³ 1.10	-	-
	g/cm³ 1.17	-	-
صلابة الديورومتر	85	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 2560	psi 371297.28	ASTM D638
قوة الشد	MPa 52.0	psi 7541.98	ASTM D638
استطالة الشد	% 6.0	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 2330	psi 337938.54	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 83.0	psi 12038.15	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 46	ft·lb/in 0.8616	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	C° 51.0	F° 123.8	ASTM D648
	C° 50.0	F° 122.0	ASTM D648
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	C° 70.0	F° 158.0	DMA

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.