VisiJet® SL e-Stone

المصنع	3D Systems	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

VisiJet® SL e-Stone™ دقة وقابلية تكرار فائقة تباين عالي لون خوخي، يحل محل حجر الأسنان مثالي لترميمات التيجان والجسور نماذج عمل للإطارات الجزئية تطبيقات التشكيل الحراري لتقويم الأسنان

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	تطبيقات التشكيل الحراري مادة التشكيل مجال تطبيق طب الأسنان	- - -	- - -
المظهر	كريم لون طبيعي	- -	- -
الأشكال	سائل	-	-
طريقة المعالجة	stereolithography	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة			

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	-
	1.13 g/cm³	-	-
	1.19 g/cm³	-	-
صلابة الديورومتر	80	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1630 MPa	236411.94 psi	ASTM D638
قوة الشد	38.0 MPa	5511.44 psi	ASTM D638
استطالة الشد	17 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1550 MPa	224808.9 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	57.0 MPa	8267.17 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	22 J/m	0.4121 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	61.0 C°	141.8 F°	ASTM D648
	53.0 C°	127.4 F°	ASTM D648
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	60.0 C°	140.0 F°	DMA

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.