VisiJet® SL Impact

المصنع	3D Systems	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

VisiJet® SL Impact أداء يشبه PP/ABS لون أبيض معتم متين ومتين بشكل استثنائي مثالي للتجميعات الوظيفية الصعبة والتطبيقات الصعبة تطبيقات التصنيع المباشر للكميات الصغيرة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة الصدمات، جيدة متانة متانة جيدة	- - -	- - -
الاستخدامات	ملحقات هندسية أجزاء آلية/ميكانيكية	- -	- -
المظهر	أبيض	-	-
الأشكال	سائل	-	-
طريقة المعالجة	stereolithography	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة		-	-
	g/cm³ 1.12	-	-
	g/cm³ 1.18	-	-
صلابة الديورومتر	80	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 2630	psi 381449.94	ASTM D638
قوة الشد	MPa 48.0	psi 6961.82	ASTM D638
استطالة الشد	% 14	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 2390	psi 346640.82	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 74.0	psi 10732.81	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 65	ft·lb/in 1.22	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	C° 47.0	F° 116.6	ASTM D648
	C° 42.0	F° 107.6	ASTM D648
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	C° 65.0	F° 149.0	DMA

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.