VisiJet® SL Jewel

المصنع	3D Systems	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

VisiJet® SL Jewel صب مباشر لأنماط المجوهرات لون أزرق عالي التباين تقليل التكلفة وتسريع العملية مع صب الأحجار في مكانها نماذج تتطلب تفاصيل عالية دقة وضوح ممتازة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مظهر ممتاز	-	-
الاستخدامات	مادة التشكيل مجوهرات قالب/قالب/أداة	- - -	- - -
المظهر	أزرق	-	-
الأشكال	سائل	-	-
طريقة المعالجة	stereolithography	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة			

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	-
	g/cm³ 1.08	-	-
	g/cm³ 1.18	-	-
صلابة الديورومتر	72	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 1910	psi 277022.58	ASTM D638
قوة الشد	MPa 40.0	psi 5801.52	ASTM D638
استطالة الشد	% 12	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 1820	psi 263969.16	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 61.0	psi 8847.32	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 45	ft·lb/in 0.8428	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	C° 38.0	F° 100.4	ASTM D648
	C° 32.0	F° 89.6	ASTM D648
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	C° 58.0	F° 136.4	DMA

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.