VisiJet® SL Tough

المصنع	3D Systems	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

VisiJet® SL Tough أداء يشبه PP/ABS لون رمادي معتم متانة عالية وقوة تحمل للصدمات مثالي لاختبارات الشكل والملاءمة والوظيفة أنماط رئيسية لقولبة RTV/السيليكون

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة الصدمات، عالية متانة	- -	- -
الاستخدامات	صنع القوالب تشكيل ملحقات هندسية	- - -	- - -
المظهر	عتامة رمادي	- -	- -
الأشكال	سائل	-	-
طريقة المعالجة	stereolithography	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة		-	-
	1.13 g/cm³	-	-
	1.19 g/cm³	-	-
صلابة الديورومتر	86	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1890 MPa	274121.82 psi	ASTM D638
قوة الشد	41.0 MPa	5946.56 psi	ASTM D638
استطالة الشد	18 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1850 MPa	268320.3 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	62.0 MPa	8992.36 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	44 J/m	0.8241 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	62.0 C°	143.6 F°	ASTM D648
	54.0 C°	129.2 F°	ASTM D648
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	52.0 C°	125.6 F°	DMA

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.