3M™ Dyneon™ Fluoroelastomer FC 2181Z

المصنع	3M Advanced Materials Division	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يمكن تركيب 3M™ Dyneon™ Fluoroelastomer FC 2181 باستخدام خلاطات داخلية مبردة بالماء القياسية أو مطاحن ذات أسطوانتين مع مواد مالئة ومكونات قياسية مستخدمة في تركيبات الفلوروإلاستومر النموذجية. يجب خلط المكونات "الجافة" قبل إضافتها إلى المطاط الممضوغ.
للحصول على أفضل النتائج، يجب تجميع Dyneon FC 2181 على المطحنة لعدة دقائق قبل إضافة المكونات الجافة المخلوطة. بمجرد الخلط، تتمتع المخزونات المركبة بمقاومة جيدة للاحتراق وثبات التخزين.

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.80 g/cm³	-	-
الحالة في درجة حرارة الغرفة	صلب	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.