3M™ Dyneon™ Fluoroelastomer FG 5630Q

المصنع	3M Advanced Materials Division	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يمكن تركيب 3M™ Dyneon™ Fluoroelastomer FG 5630Q باستخدام خلاطات داخلية مبردة بالماء القياسية أو مطاحن ذات أسطوانتين. يجب خلط المكونات "الجافة" قبل إضافتها إلى المطاط الممضوغ. للحصول على أفضل النتائج، يجب تجميع FG 5630Q على المطحنة لعدة دقائق قبل إضافة المكونات الجافة المخلوطة. بمجرد الخلط، تُظهر المخزونات المركبة خصائص معالجة ممتازة وثبات تخزين.

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.80 g/cm³	-	-
الحالة في درجة حرارة الغرفة	صلب	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.