3M™ Dyneon™ Fluoroplastic THV 815GZ

المصنع	3M Advanced Materials Division	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يوفر Dyneon™ THV 815G Z Fluorothermoplastic توازنًا بين النفاذية المنخفضة والاستقرار الحراري وقابلية المعالجة بالصهر. يمكن استخدامه لتحضير الأجزاء المقولبة والأفلام والأنابيب والمقاطع الجانبية وطلاءات الأسلاك المبثوقة. إنه مفيد للتطبيقات التي تتطلب المرونة والمقاومة الكيميائية الجيدة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية الربط	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	ثبات حراري جيد	-	-
	وضوح متوسط	-	-
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء	-	-
	فيلم	-	-
	مظاهر	-	-
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	أنابيب تطبيقات الأسلاك والكابلات	- -	
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأفلام قولبة بالحقن بثق المظهر بثق الأسلاك والكابلات	- - - -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	2.06 g/cm³	-	ISO 12086
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	15 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	29.0 MPa	4206.1 psi	ISO 527-1
انفعال الشد	430 %	-	ISO 527-1
معامل الانحناء	525 MPa	76144.95 psi	ASTM D790

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	225 C°	437.0 F°	ISO 12086

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	270-290 C°	518.0 - 554.0 F°	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المصهور	270-290 °C	518.0 - 554.0 °F	-

Shanghai Susheng Import &شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.