3M™ Dyneon™ Fluoroplastic FEP 6322HTZ

المصنع	3M Advanced Materials Division	**الفئة**	FEP
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الميزات Dyneon™ FEP 6322 HT Z Fluorothermoplastic تم تصميمه في المقام الأول للبثق عالي السرعة لعزل الأسلاك. تشمل ميزاته المميزة: سرعة بثق عالية، ثبات حراري عالي، نافذة معالجة واسعة، خصائص عازلة فائقة، خصائص دخان منخفضة ولهب منخفضة ممتازة، نقطة انصهار أعلى (تتوافق مع معيار VDE 0207 الجزء 6)

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك خصائص كهربائية جيدة ثبات حراري جيد انبعاث دخان منخفض	- - - -	- - - -
الاستخدامات	عزل تطبيقات الأسلاك والكابلات	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	بثق الأسلاك والكابلات	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	2.15 g/cm³	-	ISO 12086
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	22 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	20.0 MPa	2900.76 psi	ISO 527-1
انفعال الشد	300 %	-	ISO 527-1
معامل الانحناء	580 MPa	84122.04 psi	ASTM D790

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	260 C°	500.0 F°	ISO 12086

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ثابت العزل الكهربائي	2.06	- - -	ASTM D150 - -
عامل التبديد	4.0E-4	- - -	ASTM D150 - -
تصنيف اللهب	V-0	-	UL 94

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مؤشر الأكسجين	%	-	ASTM D2863

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.