3M™ Dyneon™ PTFE TF 2025Z

المصنع	3M Advanced Materials Division	**الفئة**	PTFE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مسحوق PTFE ناعم لشريط مانع للتسرب غير متكلس وتطبيقات وصلات الأنابيب الميزات يفي بتصنيف ASTM D 4895-04 النوع الأول، الدرجة 1، الفئة B. 3M™ Dyneon™ PTFE معجون TF 2025Z هو الدرجة الموصى بها لتطبيقات تبطين الأنابيب في بناء المصانع الكيميائية بسبب القوة الخضراء العالية مسحوق PTFE عالي الوزن الجزيئي يتم إنتاجه عن طريق بلمرة المستحلب درجة مسحوق ناعم لنسبة تخفيض منخفضة إلى متوسطة توفير نسبة تمدد عالية درجة المنتج بضغط بثق أعلى ومستوى قوة خضراء أعلى من 3M™ Dyneon™ PTFE معجون TF 2021Z. المعالجة بطرق بثق المعجون القياسية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	وزن جزيئي عالي	-	-
الاستخدامات	تبطين أختام شريط لاصق	- - -	- - -
الأشكال	معجون مسحوق	- -	- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	الدرفلة بثق الكباس تلبيد	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	2.15 g/cm³	-	ISO 12086
الكثافة الظاهرية	0.48 g/cm³	-	ISO 60
متوسط حجم الجسيمات	530 µm	20.87 mil	ISO 13320

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ضغط البثق	40.0 MPa	5801.52 psi	ASTM D4895
نسبة التخفيض	20-300:1	-	Internal Method

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	34.0 MPa	4931.29 psi	ISO 527-3
استطالة الشد	370 %	-	ISO 527-3

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.