3M™ Dyneon™ PTFE TF 2029Z

المصنع	3M Advanced Materials Division	**الفئة**	PTFE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مسحوق PTFE ناعم لتطبيقات الشريط والغزل الكهربائي الميزات يفي بتصنيف ASTM D 4895-04 النوع الأول، الدرجة 1، الفئة B. 3M™ Dyneon™ PTFE معجون TF 2029Z هو الدرجة المفضلة للأشرطة ذات القوة الميكانيكية العالية، على سبيل المثال الشريط الكهربائي للعزلات الملفوفة أو الكابلات المسطحة درجة موصى بها لتطبيقات الغزل، على سبيل المثال غزل الخياطة أو النسيج لمواد الترشيح والختم أو خيط تنظيف الأسنان مسحوق PTFE عالي الوزن الجزيئي، يتم إنتاجه عن طريق بلمرة المستحلب مصمم لنسب تخفيض منخفضة توفير نسبة تمدد عالية المعالجة عن طريق بثق المعجون القياسي

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	وزن جزيئي عالي	-	-
الاستخدامات	شريط لاصق خيط	- -	- -
الأشكال	معجون مسحوق	- -	- -

طريقة المعالجة

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	الدرفلة	-	-
	بثق الكباس	-	-
	تلبيد	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	2.15 g/cm³	-	ISO 12086
الكثافة الظاهرية	0.45 g/cm³	-	ISO 60
متوسط حجم الجسيمات	630 µm	24.8 mil	ISO 13320

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ضغط البثق	50.0 MPa	7251.9 psi	ASTM D4895
نسبة التخفيض	1:100-5	-	Internal Method

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	34.0 MPa	4931.29 psi	ISO 527-3
استطالة الشد	380 %	-	ISO 527-3

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.