3M™ Dyneon™ PTFE TF 2035Z

المصنع	3M Advanced Materials Division	**الفئة**	PTFE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

PTFE لتطبيقات تبطين الأنابيب الميزات يفي بتصنيف ASTM D 4895-04 النوع الأول، الدرجة 1، الفئة B. مسحوق PTFE ناعم عالي الوزن الجزيئي يتم إنتاجه عن طريق بلمرة المستحلب 3M™ Dyneon™ PTFE معجون TF 2035Z هو الدرجة المفضلة لبطانات الأنابيب بنسب تخفيض من RR 15 إلى PTFE RR 300 معجون TF 2035Z عبارة عن مسحوق ناعم محسن بخصائص ميكانيكية جيدة انكماش مستعرض منخفض سلوك نفاذية محسّن مقارنة بـ 3M™ Dyneon™ PTFE معجون TF 2025Z

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	وزن جزيئي عالي انكماش منخفض	- -	- -
الاستخدامات	تبطين	-	-
الأشكال	معجون مسحوق	- -	- -
طريقة المعالجة	بثق الكباس تلبيد	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	2.16 g/cm³	-	ISO 12086
الكثافة الظاهرية	0.45 g/cm³	-	ISO 60
انكماش القالب	3.5 %	-	Internal Method
متوسط حجم الجسيمات	600 µm	23.62 mil	ISO 13320

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ضغط البثق	35.0 MPa	5076.33 psi	ASTM D4895
نسبة التخفيض	15-300	-	Internal Method

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ISO 527-3
	37.0 MPa	5366.41 psi	-
	38.0 MPa	5511.44 psi	-
	34.0 MPa	4931.29 psi	-
استطالة الشد		-	ISO 527-3
	460 %	-	-
	440 %	-	-
	520 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.