3M™ Dyneon™ PTFE TF 2073Z

المصنع	3M Advanced Materials Division	**الفئة**	PTFE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مسحوق PTFE ناعم للأنابيب الدقيقة والأسلاك والكابلات يتميز بأن 3M™ Dyneon™ PTFE Paste TF 2073Z هو الدرجة الموصى بها لتصنيع أنابيب دقيقة عالية الجودة وعزل الأسلاك والكابلات PTFE Paste TF 2073Z هو إضافة قيمة إلى 3M™ Dyneon™ PTFE Paste TF 2072Z للأنابيب ذات الجدران الرقيقة جدًا والأصغر قطرًا وعزل الأسلاك والكابلات مع أقصى RR يصل إلى 4400:1 مسحوق PTFE عالي الوزن الجزيئي، يتم إنتاجه عن طريق بلمرة المستحلب درجات المنتج بضغوط بثق وقيم قوة خضراء مختلفة، (PTFE Pasate TF 2073Z أقل من PTFE Paste TF 2072Z) يحتاج PTFE Paste TF 2073Z إلى مادة تشحيم أقل من PTFE Paste TF 2072Z (جزء واحد بالوزن لكل 100 جزء بالوزن PTFE) نطاق معالجة واسع بسبب RR العالي جدًا معالجة أكثر فعالية من حيث التكلفة بسبب الاستخدام المحتمل للأشكال المسبقة الأكبر حجمًا المعالجة بطرق بثق المعجون القياسية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	وزن جزيئي عالي	-	-
الاستخدامات	عزل	-	-
	أنابيب	-	-
	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	معجون مسحوق	- -	- -
طريقة المعالجة	بثق الكباس تلبيد	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	2.17 g/cm³	-	ISO 12086
الكثافة الظاهرية	0.49 g/cm³	-	ISO 60
متوسط حجم الجسيمات	400 µm	15.75 mil	ISO 13320

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ضغط البثق	26.0 MPa	3770.99 psi	ASTM D4895
نسبة التخفيض	1:4400-50	-	Internal Method

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	35.0 MPa	5076.33 psi	ISO 527-3
استطالة الشد	460 %	-	ISO 527-3

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.