Aaroprene® CFIPP 2010

المصنع	Aaron Industries Corp.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	10% كربونات الكالسيوم	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Aaroprene® CFIPP 2010 هو مادة بولي بروبيلين محشوة بنسبة 10% من كربونات الكالسيوم. يتوفر في أمريكا الشمالية. السمة الرئيسية لـ Aaroprene® CFIPP 2010: مقاوم للصدمات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	كربونات الكالسيوم، 10% حشو بالوزن	-	-
الميزات	مقاومة عالية للصدمات	-	-
المظهر	الألوان المتوفرة	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.968 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	8.0-12 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انكماش القالب	% 1.2	-	ASTM D955

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 25.2	psi 3654.96	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 1450	psi 210305.1	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 90	ft·lb/in 1.69	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	C° 102	F° 215.6	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.