

AIE ABS 20G3F

| | | | |
|----------------------------|--------|---|----------------|
| ABS | الفئة | Asia International Enterprise (Hong Kong) Limited | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | 15% ألياف زجاجية | المادة المألثة |

وصف المنتج

AIE ABS 20G3F عبارة عن مادة من مادة أكريلونيتريل بوتادين ستايرين (ABS) مملوءة بنسبة 15% من الألياف الزجاجية. وهي متوفرة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية للقولبة بالحقن. السمات الهامة لـ AIE ABS 20G3F هي: مصنفة لمقاومة اللهب، مقاومة للهب، صلبة.

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|------------------------------|-----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | ألياف زجاجية، 15% حشو بالوزن | الحشو / التعزيز |
| - | - | مثبط للهب | المواد المضافة |
| - | - | مثبط للهب صلابة عالية | الميزات |
| - | - | Pellets | الأشكال |
| - | - | قولبة بالحقن | طريقة المعالجة |

| الخواص الفيزيائية | | | |
|-------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ISO 1183 | - | g/cm ³ 1.25 | الكثافة |
| Internal Method | - | % 0.20-0.40 | انكماش القالب |
| ISO 62 | - | % 0.10 | امتصاص الماء |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|--------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ISO 527-2 | psi 8992.36 | MPa 62.0 | إجهاد الشد |
| ISO 527-2 | - | % 7.0 | انفعال الشد |
| ISO 178 | psi 594655.8 | MPa 4100 | معامل الانحناء |
| ISO 178 | psi 15228.99 | MPa 105 | إجهاد الانحناء |
| ISO 180 | ft·lb/in ² 2.85 | kJ/m ² 6.0 | قوة صدمة إيزود المحززة |

| الخواص الحرارية | | | |
|-----------------|--------------------|---------------|---------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | - | درجة حرارة انحراف الحرارة |
| ISO 75-2/B | F° 204.8 | C° 96.0 | |
| ISO 75-2/A | F° 201.2 | C° 94.0 | |

| الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال | | | |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| UL 94 | - | V-0 | تصنيف اللهب |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.