Acculam™ Phenolfab G3

المصنع	Accurate Plastics, Inc.	**الفئة**	Phenolic
المادة المالئة	3.0% ألياف زجاجية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Acculam® Phenolglas G3 - صفائح مصفحة تتكون من مادة رابطة من راتنج الفينول عالي الحرارة وركيزة من الألياف الزجاجية المنسوجة. تتوافق مع NEMA G-3 و MIL-I-24768/18. تتميز هذه المادة بمقاومة جيدة للحرارة وقوة ميكانيكية عالية وتمدد حراري منخفض. تجد تطبيقات في عزل فتحات المحرك ولوحات الصمامات والتطبيقات الأخرى التي تتطلب خصائص عزل حراري جيدة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ألياف زجاجية، 3.0% حشو بالوزن	-	-
الميزات	مقاومة عالية للحرارة قوة عالية عازل حراريًا	- - -	- - -
الاستخدامات	عزل Laminates ورقة صمامات/أجزاء الصمام	- - - -	- - - -
الأشكال	ورقة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.85 g/cm³	-	ASTM D792
امتصاص الماء	%	-	ASTM D570
صلابة روكويل	100	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الانحناء		-	ASTM D790
	MPa	-	-
	MPa	-	-
قوة الضغط	345 MPa	50038.11 psi	ASTM D695
صدمة إيزود المحززة		-	ASTM D256
	J/m	-	-
	J/m	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مؤشر درجة الحرارة	170 C°	338.0 F°	-

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انهيار العزل الكهربائي	V	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الترابط	g	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.