Acculam™ Phenolfab Linen L/LE

المصنع	Accurate Plastics, Inc.	**الفئة**	Phenolic
المادة المالئة	قطن	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Acculam® Phenolfab L/ LE - صفائح مصفحة تتكون من راتنجات الفينول وركيزة من الكتان المنسوج (القطن). هذه المادة مؤهلة لـ NEMA L/LE و MIL-I-24768/13/15. تسمح مقاومة الرطوبة المحسنة وخصائص التشغيل الآلي لهذه المادة باستخدامها في نطاق أوسع من التطبيقات الكهربائية والهيكلية مقارنة بالدرجات الورقية. يسمح نسيجها الأجود أيضًا بتفاصيل آلية أدق وألواح أرق من الدرجات C و CE.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	قطن	-	-
الميزات	قابل للتشغيل الآلي مقاوم للرطوبة	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات كهربائية/إلكترونية Laminates ورقة أجزاء هيكلية	- - - -	- - - -
الأشكال	ورقة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.35 g/cm³	-	ASTM D792
امتصاص الماء	%	-	ASTM D570
صلابة روكويل	105	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الانحناء		-	ASTM D790
	MPa	-	-
	MPa	-	-
قوة الضغط	255 MPa	36984.69 psi	ASTM D695
صدمة إيزود المحززة		-	ASTM D256
	J/m	-	-
	J/m	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مؤشر درجة الحرارة	125 C°	257.0 F°	-

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انهيار العزل الكهربائي		-	-
	V	-	-
	V	-	-
السماحية النسبية		-	IEC 60250
	6.00	-	-
	5.80	-	-
عامل التبديد			

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	ASTM D150
	0.070	-	-
	0.055	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الترابط	730000 g	25747.1 oz	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd. والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.