Accuply® 10

المصنع	Accurate Plastics, Inc.	**الفئة**	Polyester, TP
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

فيلم متعدد الاستخدامات، بلمسة نهائية غير لامعة، ذو وجهين، ينفصل عن معظم أنظمة الراتنجات الاصطناعية: الإيبوكسيات، الفينولية، الميلامين، المطاط، إلخ. للاستخدام في التصفيف اليدوي، من ضغط 0 إلى تطبيقات الضغط العالي (1500 PSI) ودرجات حرارة تصل إلى 204 درجة مئوية (400 درجة فهرنهايت). تغليف البلاستيك المتصلد بالحرارة والمطاط ومعظم الراتنجات الاصطناعية. متعدد الاستخدامات للغاية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	فيلم Laminates فيلم متعدد الطبقات ورقة	- - - -	- - - -
الأشكال	ورقة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انكماش القالب	0.0 % 2.8	-	ASTM D955

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D882A
	MPa 96.5	psi 13996.17	-
	MPa 96.5	psi 13996.17	-
	MPa 172	psi 24946.54	-
	MPa 207	psi 30022.87	-
استطالة الشد		-	ASTM D882A
	% 90	-	-
	% 60	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	C° 260	F° 500.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.