ACCUGUARD™ LD0168V2CSL

المصنع	ACLO Compounders Inc.	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ACCUGUARD™ LD0168V2CSL هو منتج من البولي إيثيلين منخفض الكثافة. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات ACCUGUARD™ LD0168V2CSL الأجهزة والتطبيقات الكهربائية / الإلكترونية. تشمل الخصائص: مثبطات اللهب المصنفة للهب مقاومة للحرارة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مثبط للهب مقاومة عالية للحرارة كثافة منخفضة	- - -	- - -
الاستخدامات	الأجهزة تطبيقات كهربائية/إلكترونية	- -	- -
رقم ملف UL	E99379	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.990 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	12 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	1.6 %	-	ASTM D955
صلابة الديورومتر	56	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	360 MPa	52213.68 psi	ASTM D638
قوة الشد		-	ASTM D638
	12.0 MPa	1740.46 psi	-
	10.0 MPa	1450.38 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D638
	13 %	-	-
	%	-	-
معامل الانحناء	400 MPa	58015.2 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	11.0 MPa	1595.42 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	لا يوجد كسر	-	ASTM D256

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	V-2	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.