# ACCULOY™ PCA083L

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | ACLO Compounders Inc. | **الفئة** | PC+ABS |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

ACCULOY™ PCA083L هو منتج من بولي كربونات + ABS (PC+ABS). وهي متوفرة في أمريكا الشمالية.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الأشكال** | Pellets | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.11 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | | - | ASTM D1238 |
| | 5.0 g/10 min | - | - |
| | 17 g/10 min | - | - |
| **انكماش القالب** | 0.50 % | - | ASTM D955 |
| **صلابة روكويل** | 112 | - | ASTM D785 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **معامل الشد** | MPa 1700 | psi 246564.6 | ASTM D638 |
| **قوة الشد** | | - | ASTM D638 |
| | MPa 53.0 | psi 7687.01 | - |
| | MPa 42.0 | psi 6091.6 | - |
| **استطالة الشد** | | - | ASTM D638 |
| | % 5.0 | - | - |
| | % 33 | - | - |
| **معامل الانحناء** | MPa 2600 | psi 377098.8 | ASTM D790 |
| **قوة الانحناء** | MPa 81.0 | psi 11748.08 | ASTM D790 |
| **صدمة إيزود المحززة** | J/m 580 | ft·lb/in 10.86 | ASTM D256 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الانحراف تحت الحمل** | | - | ASTM D648 |
| | C° 106 | F° 222.8 | - |
| | C° 87.0 | F° 188.6 | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.