ACCUTECH™ TPO030T9V

المصنع	ACLO Compounders .Inc	**الفئة**	TPO (POE)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ACCUTECH™TPO030T9V هو منتج لدائن حرارية من الأوليفينات ((TPO (POE). وهو متوفر في أمريكا الشمالية. مجالات التطبيق النموذجية هي: صناعة السيارات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للرش	-	-
الاستخدامات	تطبيق في مجال السيارات	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.963 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	35 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انكماش القالب		-	ASTM D955
	% 0.80	-	ASTM D955
	% 1.1	-	ASTM D955
صلابة روكويل	85	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 1350	psi 195801.3	ASTM D638
قوة الشد	MPa 20.0	psi 2900.76	ASTM D638
استطالة الشد	% 100	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 1450	psi 210305.1	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 29.0	psi 4206.1	ASTM D790

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	C° 115	F° 239.0	ASTM D648
	C° 70.0	F° 158.0	ASTM D648
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	/6.7E-5 cm/cm C°	-	ASTM D696

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.