# ACCUCOMP™ ACE091L

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | ACLO Compounders Inc. | **الفئة** | Acetal (POM) Copolymer |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

ACCUCOMP™ ACE091L هو منتج أسيتال (POM) كوبوليمر. وهو متوفر في أمريكا الشمالية. السمة الأساسية: لزوجة عالية.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | لزوجة عالية | - | - |
| **الأشكال** | Pellets | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.41 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 2.5 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **انكماش القالب** | 2.2 % | - | ASTM D955 |
| **صلابة روكويل** | 78 | - | ASTM D785 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | 61.0 MPa | 8847.32 psi | ASTM D638 |
| **استطالة الشد** | 65 % | - | ASTM D638 |
| **معامل الانحناء** | 2620 MPa | 379999.56 psi | ASTM D790 |
| **قوة الانحناء** | 90.0 MPa | 13053.42 psi | ASTM D790 |
| **صدمة إيزود المحززة** | 74 J/m | 1.39 ft·lb/in | ASTM D256 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الانحراف تحت الحمل** | | - | ASTM D648 |
| | 158 C° | 316.4 F° | - |
| | 110 C° | 230.0 F° | - |
| **درجة حرارة الانصهار** | 165 C° | 329.0 F° | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.