ACCUCOMP™ CP0402L

المصنع	ACLO Compounders Inc.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ACCUCOMP™ CP0402L هو منتج بولى بروبيلين كوبوليمر (PP Copolymer). وهو متوفر في أمريكا الشمالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.898 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.6 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	1.2 %	-	ASTM D955
صلابة روكويل	70	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 1000	psi 145038.0	ASTM D638
قوة الشد		-	ASTM D638
	MPa 26.0	psi 3770.99	-
	MPa 20.0	psi 2900.76	-
استطالة الشد		-	ASTM D638
	% 10	-	-
	% 400	-	-
معامل الانحناء	MPa 1100	psi 159541.8	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 31.0	psi 4496.18	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة		-	ASTM D256
	J/m 820	ft·lb/in 15.36	-
	J/m 680	ft·lb/in 12.74	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	C° 83.0	F° 181.4	-
	C° 68.0	F° 154.4	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.