ACCUCOMP™ HP0315L

المصنع	ACLO Compounders Inc.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ACCUCOMP™HP0315L هو منتج بولى بروبيلين هوموبوليمر (PP Homopoly). وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل الميزات: مثبط للهب/مصنف للهب مقاومة للحرارة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للتقادم الحراري	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.905 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	8.0 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	1.3 %	-	ASTM D955
صلابة روكويل	97	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 1130	psi 163892.94	ASTM D638
قوة الشد		-	ASTM D638
	MPa 33.0	psi 4786.25	ASTM D638
	MPa 25.0	psi 3625.95	ASTM D638
استطالة الشد		-	ASTM D638
	% 12	-	ASTM D638
	% 500	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 1160	psi 168244.08	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 37.0	psi 5366.41	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 44	ft·lb/in 0.8241	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	C° 85.0	F° 185.0	ASTM D648
	C° 53.0	F° 127.4	ASTM D648

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	HB	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.