ACCUGUARD™ CP0467V2CSL

المصنع	ACLO Compounders .Inc	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ACCUGUARD™ CP0467V2CSL هو منتج من البولي بروبيلين المشترك (PP Copolymer). وهي متوفرة في أمريكا الشمالية. تشمل الخصائص: مثبطات اللهب المصنفة للهب

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مثبط للهب	-	-
رقم ملف UL	E99379(N)	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.958 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	6.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انكماش القالب	% 1.3	-	ASTM D955
صلابة روكويل	69	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 1150	psi 166793.7	ASTM D638
قوة الشد		-	ASTM D638
	MPa 24.0	psi 3480.91	-
	MPa 18.0	psi 2610.68	-
استطالة الشد		-	ASTM D638
	% 6.0	-	-
	% 75	-	-
معامل الانحناء	MPa 1150	psi 166793.7	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 28.0	psi 4061.06	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 600	ft·lb/in 11.24	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	C° 77.0	F° 170.6	-
	C° 50.0	F° 122.0	-

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	V-2	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.