ACCUGUARD™ CP1467V2CSL

المصنع	ACLO Compounders Inc.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	نحاس	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ACCUGUARD™ CP1467V2CSL هو منتج من البولي بروبيلين المشترك (PP Copolymer) مملوء بالنحاس. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية. تشمل الخصائص: مثبطات اللهب المصنفة للهب

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	نحاس	-	-
الميزات	مثبط للهب	-	-
رقم ملف UL	E99379	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.953 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	14 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	1.4 %	-	ASTM D955

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1100 MPa	159541.8 psi	ASTM D638
قوة الشد		-	ASTM D638
	26.0 MPa	3770.99 psi	-
	200 MPa	29007.6 psi	-
معامل الانحناء	1200 MPa	174045.6 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	33.0 MPa	4786.25 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	72 J/m	1.35 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	78.0 C°	172.4 F°	-
	48.0 C°	118.4 F°	-
RTI كهربائي	110 C°	230.0 F°	UL 746
RTI صدمة	110 C°	230.0 F°	UL 746
RTI قوة	110 C°	230.0 F°	UL 746

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	V-2	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.