ACCUTECH?HP0339M10CL

المصنع	ACLO Compounders Inc.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	10% ميكا	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ACCUTECH™ HP0339M10CL هو منتج من مادة البولي بروبيلين المتجانس (PP Homopoly)، والذي يحتوي على 10% من حشو الميكا. وهو متوفر في أمريكا الشمالية. الخصائص الرئيسية هي: اقتران كيميائي.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو ميكا، 10% حشو بالوزن	-	-
الميزات	اقتران كيميائي	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.0958 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	17 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انكماش القالب	% 1.0	-	ASTM D955
صلابة روكويل	95	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 1900	psi 275572.2	ASTM D638
قوة الشد		-	ASTM D638
	MPa 37.0	psi 5366.41	ASTM D638
	MPa 32.0	psi 4641.22	ASTM D638
استطالة الشد		-	ASTM D638
	% 7.0	-	ASTM D638
	% 17	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 2000	psi 290076.0	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 48.0	psi 6961.82	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 32	ft·lb/in 0.5994	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	C° 113	F° 235.4	ASTM D648
	C° 63.0	F° 145.4	ASTM D648

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.