# ACCUTECH™ CP0435G20CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | ACLO Compounders Inc. | **الفئة** | PP Homopolymer |
| **المادة المالئة** | 20% ألياف زجاجية | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

ACCUTECH™ CP0435G20CV هو منتج من البولي بروبيلين كوبوليمر (PP Copoly)، والذي يحتوي على مادة مقواة بالألياف الزجاجية بنسبة 20%. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية. مجالات التطبيق النموذجية هي: صناعة السيارات. الخصائص الرئيسية هي: اقتران كيميائي.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الحشو / التعزيز** | مادة مقواة بألياف زجاجية، 20% حشو بالوزن | - | - |
| **الميزات** | اقتران كيميائي | - | - |
| **الاستخدامات** | تطبيق في مجال السيارات | - | - |
| **الأشكال** | جسيم | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.04 g/cm³ | - | ASTM D792 |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 7.0 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **انكماش القالب** | 0.60 % | - | ASTM D955 |
| **صلابة روكويل** | 100 | - | ASTM D785 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **معامل الشد** | 2200 MPa | 319083.6 psi | ASTM D638 |
| **قوة الشد** | 46.0 MPa | 6671.75 psi | ASTM D638 |
| **استطالة الشد** | 15 % | - | ASTM D638 |
| **معامل الانحناء** | 2500 MPa | 362595.0 psi | ASTM D790 |
| **قوة الانحناء** | 60.0 MPa | 8702.28 psi | ASTM D790 |
| **صدمة إيزود المحززة** | 230 J/m | 4.31 ft·lb/in | ASTM D256 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الانحراف تحت الحمل** | | - | ASTM D648 |
| | 150 C° | 302.0 F° | ASTM D648 |
| | 115 C° | 239.0 F° | ASTM D648 |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **غير معروف** | - | | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.