ACCUTECH™ CP0436G20M10CL

المصنع	ACLO Compounders Inc.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	20% ألياف زجاجية؛ 10% معدن	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ACCUTECH™CP0436G20M10CL هو منتج بولى بروبيلين كوبوليمر (PP Copoly)، والذي يحتوي على مواد مقواة بالألياف الزجاجية بنسبة 20٪ ومواد مالئة معدنية بنسبة 10٪. وهو متوفر في أمريكا الشمالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	مادة مقواة بألياف زجاجية، 20% حشو بالوزن حشو معدني، 10% حشو بالوزن	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.10 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	4.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انكماش القالب	% 0.20	-	ASTM D955
صلابة روكويل	72	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 3250	psi 471373.5	ASTM D638
قوة الشد		-	ASTM D638
	MPa 40.0	psi 5801.52	ASTM D638
	MPa 40.0	psi 5801.52	ASTM D638
استطالة الشد		-	ASTM D638
	% 5.0	-	ASTM D638
	% 9.0	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 3800	psi 551144.4	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 61.0	psi 8847.32	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 130	ft·lb/in 2.43	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	C° 153	F° 307.4	ASTM D648
	C° 121	F° 249.8	ASTM D648

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.