ACCUTECH™ CP0436T30L1

المصنع	ACLO Compounders Inc.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	30% تلك	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ACCUTECH™ CP0436T30L1 هو منتج بولى بروبيلين كوبوليمر (PP Copoly)، والذي يحتوي على مادة مالئة من التلك بنسبة 30٪. وهو متوفر في أمريكا الشمالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو تلك، 30% حشو بالوزن	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.12 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	12 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	0.70 %	-	ASTM D955
صلابة روكويل	54	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 2300	psi 333587.4	ASTM D638
قوة الشد		-	ASTM D638
	MPa 23.0	psi 3335.87	ASTM D638
	MPa 19.0	psi 2755.72	ASTM D638
استطالة الشد		-	ASTM D638
	% 3.0	-	ASTM D638
	% 12	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 2500	psi 362595.0	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 32.0	psi 4641.22	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 65	ft·lb/in 1.22	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	C° 117	F° 242.6	ASTM D648
	C° 63.0	F° 145.4	ASTM D648

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.