# ACCUTECH™ CP0436W10L1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | ACLO Compounders Inc. | **الفئة** | PP Homopolymer |
| **المادة المالئة** | 10% ولاستونيت (CaSiO3) | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

ACCUTECH™ CP0436W10L1 هو منتج بولى بروبيلين كوبوليمر (PP Copoly)، والذي يحتوي على مادة مالئة من الولاستونيت بنسبة 10٪ (casio3). وهو متوفر في أمريكا الشمالية.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الحشو / التعزيز** | ولاستونيت (CaSiO3)، 10% حشوة بالوزن | - | - |
| **الأشكال** | جسيم | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 0.958 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 12 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **انكماش القالب** | 1.1 % | - | ASTM D955 |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **صلابة روكويل** | 61 | - | ASTM D785 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **معامل الشد** | 1350 MPa | 195801.3 psi | ASTM D638 |
| **قوة الشد** | | - | ASTM D638 |
| | 22.0 MPa | 3190.84 psi | ASTM D638 |
| | 14.0 MPa | 2030.53 psi | ASTM D638 |
| **استطالة الشد** | | - | ASTM D638 |
| | 5.0 % | - | ASTM D638 |
| | 40 % | - | ASTM D638 |
| **معامل الانحناء** | 1100 MPa | 159541.8 psi | ASTM D790 |
| **قوة الانحناء** | 24.0 MPa | 3480.91 psi | ASTM D790 |
| **صدمة إيزود المحززة** | 120 J/m | 2.25 ft·lb/in | ASTM D256 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الانحراف تحت الحمل** | | - | ASTM D648 |
| | 95.0 C° | 203.0 F° | ASTM D648 |
| | 53.0 C° | 127.4 F° | ASTM D648 |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **غير معروف** | | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.