ACCUTECH™ CP0436W20L

المصنع	ACLO Compounders Inc.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	20% ولاستونيت (CaSiO3)	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ACCUTECH™ CP0436W20L هو منتج بولى بروبيلين كوبوليمر (PP Copoly)، والذي يحتوي على مادة مالئة من الولاستونيت بنسبة 20٪ (casio3). وهو متوفر في أمريكا الشمالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ولاستونيت (CaSiO3)، 20% حشوة بالوزن	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.04 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	11 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	0.80 %	-	ASTM D955
صلابة روكويل	55	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 1700	psi 246564.6	ASTM D638
قوة الشد		-	ASTM D638
	MPa 21.0	psi 3045.8	ASTM D638
	MPa 16.0	psi 2320.61	ASTM D638
استطالة الشد		-	ASTM D638
	% 5.0	-	ASTM D638
	% 26	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 1450	psi 210305.1	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 25.0	psi 3625.95	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 100	ft·lb/in 1.87	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	C° 109	F° 228.2	ASTM D648
	C° 56.0	F° 132.8	ASTM D648

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.