ACCUTECH™ CP0437C40L

المصنع	ACLO Compounders Inc.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	40% كربونات الكالسيوم	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ACCUTECH™CP0437C40L هو منتج من البولي بروبيلين كوبوليمر (PP Copoly)، والذي يحتوي على حشو كربونات الكالسيوم بنسبة 40%. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو كربونات الكالسيوم، 40% حشو بالوزن	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.21 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	20 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	0.80 %	-	ASTM D955
صلابة روكويل	44	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 1500	psi 217557.0	ASTM D638
قوة الشد		-	ASTM D638
	MPa 13.0	psi 1885.49	ASTM D638
	MPa 11.0	psi 1595.42	ASTM D638
استطالة الشد		-	ASTM D638
	% 2.0	-	ASTM D638
	% 20	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 1300	psi 188549.4	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 19.0	psi 2755.72	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 200	ft·lb/in 3.75	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	C° 80.0	F° 176.0	ASTM D648
	C° 52.0	F° 125.6	ASTM D648

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.