ACCUTECH™ CP0437G15M15CL

المصنع	ACLO Compounders Inc.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	15% ألياف زجاجية؛ 15% معدن	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ACCUTECH™CP0437G15M15CL هو منتج من البولي بروبيلين كوبوليمر (PP Copoly)، والذي يحتوي على مواد مقواة بالألياف الزجاجية بنسبة 15% وحشو معدني بنسبة 15%. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	مادة مقواة بألياف زجاجية، 15% حشو بالوزن حشو معدني، 15% حشو بالوزن	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.10 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	9.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انكماش القالب	% 0.20	-	ASTM D955
صلابة روكويل	65	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 2800	psi 406106.4	ASTM D638
قوة الشد		-	ASTM D638
	MPa 32.0	psi 4641.22	ASTM D638
	MPa 30.0	psi 4351.14	ASTM D638
استطالة الشد		-	ASTM D638
	% 4.0	-	ASTM D638
	% 8.0	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 3000	psi 435114.0	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 45.0	psi 6526.71	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 140	ft·lb/in 2.62	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	C° 150	F° 302.0	ASTM D648
	C° 108	F° 226.4	ASTM D648

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.