ACCUTECH™ CP0437M10L

المصنع	ACLO Compounders Inc.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	10% ميكا	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ACCUTECH™CP0437M10L هو منتج من البولي بروبيلين كوبوليمر (PP Copoly)، والذي يحتوي على حشو ميكا بنسبة 10%. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو ميكا، 10% حشو بالوزن	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.948 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	19 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	1.0 %	-	ASTM D955
صلابة روكويل	51	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1100 MPa	159541.8 psi	ASTM D638
قوة الشد		-	ASTM D638
	17.0 MPa	2465.65 psi	ASTM D638
	13.0 MPa	1885.49 psi	ASTM D638
استطالة الشد		-	ASTM D638
	5.0 %	-	ASTM D638
	27 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1100 MPa	159541.8 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	21.0 MPa	3045.8 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	300 J/m	5.62 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	80.0 C°	176.0 F°	ASTM D648
	49.0 C°	120.2 F°	ASTM D648

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف	-		-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.