# ACCUTECH™ CP0437M20L

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | ACLO Compounders Inc. | **الفئة** | PP Homopolymer |
| **المادة المالئة** | 20% ميكا | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

ACCUTECH™CP0437M20L هو منتج من البولي بروبيلين كوبوليمر (PP Copoly)، والذي يحتوي على حشو ميكا بنسبة 20%. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الحشو / التعزيز** | حشو ميكا، 20% حشو بالوزن | - | - |
| **الأشكال** | جسيم | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.03 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 18 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **انكماش القالب** | 0.90 % | - | ASTM D955 |
| **صلابة روكويل** | 42 | - | ASTM D785 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **معامل الشد** | MPa 1600 | psi 232060.8 | ASTM D638 |
| **قوة الشد** | | - | ASTM D638 |
| | MPa 16.0 | psi 2320.61 | ASTM D638 |
| | MPa 13.0 | psi 1885.49 | ASTM D638 |
| **استطالة الشد** | | - | ASTM D638 |
| | % 4.0 | - | ASTM D638 |
| | % 17 | - | ASTM D638 |
| **معامل الانحناء** | MPa 1600 | psi 232060.8 | ASTM D790 |
| **قوة الانحناء** | MPa 21.0 | psi 3045.8 | ASTM D790 |
| **صدمة إيزود المحززة** | J/m 200 | ft·lb/in 3.75 | ASTM D256 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الانحراف تحت الحمل** | | - | ASTM D648 |
| | C° 89.0 | F° 192.2 | ASTM D648 |
| | C° 54.0 | F° 129.2 | ASTM D648 |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **غير معروف** | | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.