ACCUTECH™ CP0437M40L

المصنع	ACLO Compounders Inc.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	40% ميكا	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ACCUTECH™CP0437M40L هو منتج من البولي بروبيلين كوبوليمر (PP Copoly)، والذي يحتوي على 40% من حشو الميكا. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو ميكا، 40% حشو بالوزن	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.19 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	15 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	0.60 %	-	ASTM D955
صلابة روكويل	33	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 2500	psi 362595.0	ASTM D638
قوة الشد		-	ASTM D638
	MPa 15.0	psi 2175.57	ASTM D638
	MPa 14.0	psi 2030.53	ASTM D638
استطالة الشد		-	ASTM D638
	% 2.0	-	ASTM D638
	% 6.0	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 3000	psi 435114.0	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 22.0	psi 3190.84	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 100	ft·lb/in 1.87	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	C° 101	F° 213.8	ASTM D648
	C° 63.0	F° 145.4	ASTM D648

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.