ACCUTECH™ CP0437T10L1

المصنع	ACLO Compounders Inc.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	10% تلك	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ACCUTECH™ CP0437T10L1 هو منتج من مادة البولي بروبيلين المشترك (PP Copoly)، والذي يحتوي على 10% من حشو التلك. وهو متوفر في أمريكا الشمالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو تلك، 10% حشو بالوزن	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.958 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	20 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	1.1 %	-	ASTM D955
صلابة روكويل	61	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 1000	psi 145038.0	ASTM D638
قوة الشد		-	ASTM D638
	MPa 17.0	psi 2465.65	ASTM D638
	MPa 14.0	psi 2030.53	ASTM D638
استطالة الشد		-	ASTM D638
	% 5.0	-	ASTM D638
	% 28	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 1100	psi 159541.8	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 20.0	psi 2900.76	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 180	ft·lb/in 3.37	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	C° 85.0	F° 185.0	ASTM D648
	C° 50.0	F° 122.0	ASTM D648

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.