ACCUTECH™ HP0336G20M10CL

المصنع	ACLO Compounders Inc.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	20% ألياف زجاجية؛ 10% معدن	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ACCUTECH™ HP0336G20M10CL هو منتج من مادة البولي بروبيلين المتجانس (PP Homopoly)، والذي يحتوي على 20% من المواد المقواة بالألياف الزجاجية و 10% من الحشوات المعدنية. وهو متوفر في أمريكا الشمالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	مادة مقواة بألياف زجاجية، 20% حشو بالوزن حشو معدني، 10% حشو بالوزن	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.11 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	3.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انكماش القالب	% 0.20	-	ASTM D955
صلابة روكويل	92	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 3700	psi 536640.6	ASTM D638
قوة الشد		-	ASTM D638
	MPa 57.0	psi 8267.17	ASTM D638
	MPa 56.0	psi 8122.13	ASTM D638
استطالة الشد		-	ASTM D638
	% 4.0	-	ASTM D638
	% 6.0	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 4800	psi 696182.4	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 86.0	psi 12473.27	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 63	ft·lb/in 1.18	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	C° 154	F° 309.2	ASTM D648
	C° 133	F° 271.4	ASTM D648

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.