ACCUTECH™ HP0336M20CL

المصنع	ACLO Compounders .Inc	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	20% ميكا	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ACCUTECH™ HP0336M20CL هو منتج من مادة البولي بروبيلين المتجانس (PP Homopoly)، والذي يحتوي على 20% من حشو الميكا. وهو متوفر في أمريكا الشمالية. الخصائص الرئيسية هي: اقتران كيميائي.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو ميكا، 20% حشو بالوزن	-	-
الميزات	اقتران كيميائي	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.02 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	8.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انكماش القالب	% 0.80	-	ASTM D955
صلابة روكويل	74	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 2400	psi 348091.2	ASTM D638
قوة الشد		-	ASTM D638
	MPa 35.0	psi 5076.33	ASTM D638
	MPa 30.0	psi 4351.14	ASTM D638
استطالة الشد		-	ASTM D638
	% 6.0	-	ASTM D638
	% 15	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 2600	psi 377098.8	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 46.0	psi 6671.75	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 42	ft·lb/in 0.7867	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	C° 123	F° 253.4	ASTM D648
	C° 69.0	F° 156.2	ASTM D648

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.