# ACCUTECH™ HP0336T10L

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | ACLO Compounders Inc. | **الفئة** | PP Homopolymer |
| **المادة المالئة** | 10% تلك | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

ACCUTECH™ HP0336T10L هو منتج من مادة البولي بروبيلين المتجانس (PP Homopoly)، والذي يحتوي على 10% من حشو التلك. وهو متوفر في أمريكا الشمالية.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الحشو / التعزيز** | حشو تلك، 10% حشو بالوزن | - | - |
| **الأشكال** | جسيم | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 0.958 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 12 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **انكماش القالب** | 1.2 % | - | ASTM D955 |
| **صلابة روكويل** | 95 | - | ASTM D785 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **معامل الشد** | MPa 1400 | psi 203053.2 | ASTM D638 |
| **قوة الشد** | | - | ASTM D638 |
| | MPa 36.0 | psi 5221.37 | ASTM D638 |
| | MPa 20.0 | psi 2900.76 | ASTM D638 |
| **استطالة الشد** | | - | ASTM D638 |
| | % 7.0 | - | ASTM D638 |
| | % 22 | - | ASTM D638 |
| **معامل الانحناء** | MPa 1800 | psi 261068.4 | ASTM D790 |
| **قوة الانحناء** | MPa 42.0 | psi 6091.6 | ASTM D790 |
| **صدمة إيزود المحززة** | J/m 35 | ft·lb/in 0.6555 | ASTM D256 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الانحراف تحت الحمل** | | - | ASTM D648 |
| | C° 112 | F° 233.6 | ASTM D648 |
| | C° 60.0 | F° 140.0 | ASTM D648 |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **غير معروف** | | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.