ACCUTECH™ HP0339C30L

المصنع	ACLO Compounders Inc.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	30% كربونات الكالسيوم	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ACCUTECH™ HP0339C30L هو منتج من مادة البولي بروبيلين المتجانس (PP Homopoly)، وحشوته هي 30% من حشو كربونات الكالسيوم. وهو متوفر في أمريكا الشمالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو كربونات الكالسيوم، 30% حشو بالوزن	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.12 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	21 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	1.2 %	-	ASTM D955
صلابة روكويل	87	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 1900	psi 275572.2	ASTM D638
قوة الشد	MPa 28.0 MPa 17.0	- psi 4061.06 psi 2465.65	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
استطالة الشد	% 5.0 % 35	- - -	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 2200	psi 319083.6	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 37.0	psi 5366.41	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 35	ft·lb/in 0.6555	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	C° 115 C° 62.0	- F° 239.0 F° 143.6	ASTM D648 ASTM D648 ASTM D648

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف	-		-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.