ACCUTECH™ HP0339W10L

المصنع	ACLO Compounders Inc.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	10% ولاستونيت (CaSiO3)	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ACCUTECH™ HP0339W10L هو منتج بولي بروبيلين هوموبوليمر (PP Homopoly) يحتوي على 10٪ ولاستونيت (casio3). وهو متوفر في أمريكا الشمالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ولاستونيت (CaSiO3)، 10% حشوة بالوزن	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.968 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	21 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	1.1 %	-	ASTM D955
صلابة روكويل	95	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 1700	psi 246564.6	ASTM D638
قوة الشد		-	ASTM D638
	MPa 34.0	psi 4931.29	ASTM D638
	MPa 28.0	psi 4061.06	ASTM D638
استطالة الشد		-	ASTM D638
	% 7.0	-	ASTM D638
	% 20	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 1900	psi 275572.2	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 42.0	psi 6091.6	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 30	ft·lb/in 0.5619	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	C° 106	F° 222.8	ASTM D648
	C° 61.0	F° 141.8	ASTM D648

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.