# ADENE BHFBG

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | A.D. Compound spa | **الفئة** | PP Homopolymer |
| **المادة المالئة** | 20% تلك | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

ADENE BHFBG عبارة عن مادة بولى بروبيلين كوبوليمر (PP Copolymer) مملوءة بنسبة 20٪ من التلك. وهي متوفرة في أوروبا أو أمريكا الشمالية. السمة الأساسية لـ ADENE BHFBG: كوبوليمر. التطبيق النموذجي لـ ADENE BHFBG: التطبيقات المنزلية.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الحشو / التعزيز** | تلك، 20% حشو بالوزن | - | - |
| **الميزات** | بوليمر مشترك | - | - |
| **الاستخدامات** | معدات الحدائق والمروج | - | - |
| **المظهر** | أبيض | - | - |
| **الأشكال** | Pellets | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | 1.04 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 15 g/10 min | - | ISO 1133 |
| **محتوى الرماد** | 20 % | - | ISO 3451-1 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **معامل الانحناء** | 2500 MPa | 362595.0 psi | ISO 178 |
| **قوة صدمة إيزود المحززة** | 4.0 kJ/m² | 1.9 ft·lb/in² | ISO 180/1A |
| **قوة صدمة إيزود غير المحززة** | 15 kJ/m² | 7.14 ft·lb/in² | ISO 180/1U |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة انحراف الحرارة** | 65.0 C° | 149.0 F° | ISO 75-2/A |
| **درجة حرارة تليين فيكات** | 95.0 C° | 203.0 F° | ISO 306/B |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.