ADENE GCQB

المصنع	A.D. Compound spa	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	40% كربونات الكالسيوم	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ADENE GCQB هي مادة من مادة البولي بروبيلين هوموبوليمر (PP Homopolymer) مملوءة بنسبة 40٪ من كربونات الكالسيوم. وهي متوفرة في أوروبا أو أمريكا الشمالية. السمة الأساسية لـ ADENE GCQB: هوموبوليمر. التطبيق النموذجي لـ ADENE GCQB: تطبيقات البناء

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	كربونات الكالسيوم، 40% حشو بالوزن	-	-
الميزات	هوموبوليمر	-	-
الاستخدامات	تطبيقات البناء	-	-
المظهر	رمادي	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.24 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	15 g/10 min	-	ISO 1133
محتوى الرماد	40 %	-	ISO 3451-1

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	2200 MPa	319083.6 psi	ISO 178
قوة صدمة إيزود المحززة	2.4 kJ/m²	1.14 ft·lb/in²	ISO 180/1A
قوة صدمة إيزود غير المحززة	10 kJ/m²	4.76 ft·lb/in²	ISO 180/1U

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	53.0 C°	127.4 F°	ISO 75-2/A
درجة حرارة تليين فيكات	88.0 C°	190.4 F°	ISO 306/B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.